

BIO.HOME natuurlijk	Biohome natuurverfklasse	PRODUCTFICHE
BIOPIN TUNMEUBELVERNIS	C	

Omschrijving

Slijtvaste blanke lak (vernis) voor o.a. tuinmeubelen en harde- en zachte houtsoorten binnen en buiten. Tuinmeubelvernis vormt een weerbestendige en watervaste slijtvaste laag. De geselecteerde plantaardige oliën verlenen de vernis een goed penetratie- en hechtvermogen en blijvende elasticiteit. Hoogglans

Toepassingsgebied

Filmvormende bescherming overal waar zware belastbaarheid of weerbestendigheid noodzakelijk is. Voor de behandeling van hout binnen en buiten (bvb. plankenvloer, parket, meubelen in vochtige ruimten, tuinmeubelen) zonder aardecontact.

Technische gegevens

<p>Samenstelling Bindmiddelpolymeer van plantaardige oliën, vetzuren en harsen. Oplosmiddel: iso-paraffine. Hulpmiddelen: kiezelzuur, lood- en bariumvrij droogmiddel.</p> <p>Kleuren: kleurloos.</p> <p>Bewaarvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.</p> <p>Houdbaarheid: Ongeopend tenminste 3 jaren houdbaar.</p> <p>Verpakkingsgrootte: 0,75 en 2,5 liter</p> <p>Dichtheid: ca. 0,93 g/ml</p> <p>Viscositeit: ca. 32 seconden (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C</p> <p>Flampunt: ca. 46°C</p> <p>Verbruik: 80-90 ml. per m² en per laag, afhankelijk van de ruwheid en het opzuigend vermogen van de ondergrond.</p> <p>Droogtijd: bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 4 – 6 uren droog. Schuurbaar en overschilderbaar na 12 – 24 uren. Eindhardheid na enkele dagen.</p> <p>Algemene opmerkingen: Natuurverven hebben een karakteristieke natuurlijke geur, vooral afkomstig van de gebruikte natuurlijke oliën. Verlucht goed tijdens het werk. Onder bepaalde omstandigheden kunnen drogende oliën vanzelf ontbranden. Laat daarom met olie doordrenkte lappen opgevouwen drogen of bewaar ze onder water tot ze afgevoerd worden. Bij normaal zoals hierboven beschreven gebruik bestaat geen enkel zelfontbrandingsgevaar.</p>	<p>Eisen aan de ondergrond: de ondergrond moet stevig, droog, stof- en vetvrij zijn.</p> <p>Voorbehandeling: harsrijke en tropische houtsoorten met Biopin Verdunner afnemen. Niet resistent hout eerst met anti-blauwschimmel impregneren.</p> <p>Verwerking Niet onder 8°C vernissen. De vernis goed oproeren en met een kwast dun en gelijkmatig aanbrengen. Iedere laag goed laten drogen en licht schuren. Op nieuw werk de 1ste laag vernis met max. 20% Biopin verdunner verdunnen. Daarna nog 2-3 onverdunde lagen aanbrengen. Bestaand intact werk schoonmaken en bijschuren, 2-3 venislagen aanbrengen nadat de compatibiliteit met de ondergrond werd getest. Verweerde of beschadigde oude lagen compleet verwijderen en daarna afwerken zoals nieuw werk.</p> <p>Onderhoud: vooral tuinmeubelen regelmatig met lauwwater en zachte plantaardige zeep schoonmaken. Niet met agressieve reinigingsmiddelen behandelen.</p> <p>Gereedschappen reinigen: direct na gebruik met biopin Verdunner.</p> <p>Aanwijzingen: De aanwijzingen in dit technische informatieblad zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en toepassing in de praktijk. Ze dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen toezeggingen met betrekking tot de prestaties. De gebruiker dient te controleren of de producten voor de betreffende toepassing geschikt zijn. De fabrikant behoudt zich het recht van technische of ecologische veranderingen in de samenstelling voor.</p> <p>Stand: September 2012 biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Phone +49.4461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de</p>
--	---

Import en distributie: Bio Home c.v.b.a.
Kamp C 12
2260 Westerlo (Oosterwijk)
T 014 262577 – info@biohome.be – www.biohome.be